

Kontaktgrund SuperGrip

PCI Periprim[®] Plus

schnelle Spezialgrundierung für kritische Untergründe



Neu



Anwendungsbereiche

Spezialgrundierung und Haftvermittler für kritische Untergründe im Innen- und Außenbereich.
Zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen und für Putzarbeiten.

Einsetzbar auf:

- Gussasphaltestrichen
- Beton, Vakuumbeton
- Holzuntergründe wie biegesteife Holzdielen, Holzspanplatten oder OSB-Platten
- Bodenausgleichsmassen, Fliesen-, Natur- und Kunststeinbeläge
- Dispersions- und starre EP-Reaktionsharzanstriche.
- Gipsfaser-/Gipskartonplatten
- Altuntergründe mit anhaftenden Klebstoffresten
- Hart-PVC-Beläge

Produkteigenschaften

- Für innen und außen
- Für kritische Untergründe, auch Hart-PVC
- Sehr hohe Haftung, Schaffung einer griffigen Oberfläche
- Für schwach saugende und nichtsaugende Untergründe
- Schnelle Trocknung

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Neutrale Kunstharzdispersion mit mineralischen Füllstoffen und Farbpigmenten
Farbe	hellblau
Lagerung	trocken und kühl, aber frostfrei Anbruchgebände kurzfristig verarbeiten
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate

Lieferform

Verpackung	Art.-Nr./EAN-Prüfz	zus. Hinweis	Farbe
10-l-Eimer	3334/0		blau
5-l-Eimer	3333/3	(blau)	

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungstemperatur	ca. + 5 °C bis + 35 °C
Dichte des angemischten Materials / Frischmörtelrohddichte	ca. 1,34 g/cm ³
Verbrauch	
saugende Untergründe	ca. 200 bis 300 g/m ²
nichtsaugende Untergründe	ca. 100 bis 150 g/m ²
Trocknungszeit	ca. 1 Stunde

Untergrundvorbehandlung

Untergründe müssen den Anforderungen der entsprechenden Regeln z. B. der ATV DIN 18365 entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Alte wasserlösliche Klebstoffe vollständig, wasserfeste Klebstoffe weitestgehend entfernen.

Untergründe

Anforderungen/Randbedingungen

Beton, Betonfertigteile	mind. 3 Monate alt, rau, Staub, Schmutz, Schalöl, Zementleimschicht etc. entfernen
Bodenausgleichsmassen	absaugen
Dispersionsanstriche	nur privater Wohnbereich, kein Dauernassbereich, nur innen, reinigen, anschleifen, absaugen
EP-Reaktionsharzanstriche, starr	nur privater Wohnbereich, kein Dauernassbereich, nur innen, reinigen, anschleifen, absaugen
Estrich mit wasserfesten Klebstoffresten	dünnschichtig, festhaftend, frei von Oberbelagsresten und trennenden Substanzen, Klebstoffe weitestgehend entfernen, absaugen
Fliesenbeläge, Natur- und Kunststeinbeläge	gründlich reinigen, Pflegemittelreste entfernen ggf. anschleifen und entstauben Hinweis: Im Unterwasserbereich unbedingt nachfolgende Verbundabdichtung einsetzen!
Gipsfaser-/Gipskartonplatten (Wände)	biegesteif, entstauben, d ≤ 12,5 mm

Gussasphaltestrich (GE 10; GE 15) schlecht abgesandet	Mindestalter 3 Tage, nur privater Wohnbereich, gewerblich auf Anfrage, absaugen
Holzdielen	d ≥ 24 mm, Nut und Feder, fest verschraubt, biegesteif, schleifen, absaugen
Holzspanplatten/OSB- Platten Klasse P3, P5, P7 bzw. OSB Klasse 3 und 4	d ≥ 22 mm, versetzte Stoßfugen verleimt, fest verschraubt, biegesteif, reinigen, absaugen
Trockenestriche, z. B. Gipsfaserplatten	absaugen, Stöße verklebt, d ≥ 25 mm, Herstellerangaben beachten
Zementestrich	Feuchtigkeitsgehalt ≤ 2 CM%, beheizt ≤ 1,8 CM%, absaugen
Hart-PVC	Festliegend, reinigen, anschleifen, entstauben, nur im privatem Wohnbereich

Verarbeitung

PCI Periprim Plus vor Gebrauch aufrühren. Anschließend direkt mit Bürste, Pinsel oder Kurzflorrolle dünn und pfützenfrei auftragen.

Nach Durchtrocknung muss der Untergrund kratzfest sein.

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material ist mit Lösungs- oder Abbeizmittel zu entfernen. Geöffnete Gebinde sind sofort zu verschließen und Restmengen kurzfristig aufzubrauchen.

Bitte beachten Sie

PCI Periprim Plus nicht in Abwasserleitungen schütten oder mit anderen Zusätzen vermischen. Wir weisen besonders auf die entsprechenden Techn. Merkblätter der PCI-Produkte hin, bei denen PCI Periprim Plus als Grundierung empfohlen wird. Bei saugfähigen Untergründen PCI Periprim Pro Tiefgrund lösemittelfrei verwenden.

Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

**Unsere Architekten- und Handwerkerberatung steht Ihnen
telefonisch unter +49(821) 5901-171 oder per Mail unter
pci-info@pci-group.eu zur Verfügung. Weitere Daten bzw.
Informationen finden Sie unter www.pci-augsburg.de/schwarz.**

GISCODE:	D1
EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:	2004/42/2 A(h) 50; 30 g/l <10g/l

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

+49 (8 21) 59 01-171

www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

Dresdner Straße 87/A2/Top 3 · 1200 Wien
Tel.: +43 50610 5000

www.pci.at

Sika Schweiz AG - VE PCI

Tüffenwies 16 · 8048 Zürich
Tel. +41 (58) 436 21 21

www.pci.ch

Ausgabe 2/25

**Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden
Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de**

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.